

PANNELCOL

Rev. 05 del 21/02/2019 Pag. 1 di 2
Scheda Tecnica n° 0801980610

Denominazione	PANNELCOL
Descrizione	Colla speciale polivalente
Generalità	Adesivo speciale a freddo polivalente in pasta, per l'incollaggio di pannelli stampati in polistirolo, polistirene estruso, sughero, sia su pareti che soffitti. Grazie al suo elevato tack, dopo la spalmatura, consente una migliore sistemazione dei pannelli stessi.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Questo prodotto è venduto per usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006.
Preparazione delle superfici	SUPERFICI NUOVE Spolverare accuratamente. Eventualmente applicare uno strato di fissativo ad acqua ELIOFOND ACRILICO. SUPERFICI GIÀ VERNICIATE Spolverare e rimuovere le parti friabili e scarsamente ancorate. Applicare uno strato di fissativo a solvente ELIOGUM PRIMER.
Consigli per l'applicazione	Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 30°C Umidità relativa: min. 35% / max. 85% Condizioni del supporto: Asciutto
Pezzature disponibili	4 Kg - 0,750 Kg
Immagazzinamento	• Conservare il contenitore ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti • Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 40°C • Durata in magazzino: 18 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Norme di sicurezza	Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP). Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

PANNELCOL

Rev. 05 del 21/02/2019 Pag. 2 di 2
Scheda Tecnica n° 0801980610

Caratteristiche tecniche	Dati rilevati in laboratorio a 20°C e 65% di Umidità Relativa
Natura del legante	Dispersione acquosa di un terpolimero etilenico
Peso specifico al confezionamento	1.540 ÷ 1.585 gr/litro
Colore	Grigio chiaro
Viscosità di fornitura al collaudo Brookfield RVT a 20°C e 20 rpm	122.500 cps ± 12.500
Filmabilità a bassa temperatura	Buona a + 5°C
Infiammabilità in °C	Non infiammabile
pH dopo stoccaggio	8,7 circa
Componenti	Uno
Grado di diluizione	Pronto all'uso
Tipo di diluente	acqua (solo per pulizia attrezzi)
Sistema di applicazione	spatola dentata, taloscia
Resa teorica	4 mq/Kg
Tempo aperto (T.A.F.)	15 ÷ 20 minuti
Essiccazione	8 ore
Aspetto del film essiccato	Massa compatta
Resistenza all'umidità	Buona
Resistenza all'abrasione ad umido	Ottima
Resistenza agli alcali	Ottima
Aderenza	Ottima

LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO BASATE SULLE MIGLIORI CONOSCENZE TECNICHE IN NOSTRO POSSESSO E RITENUTE CORRETTE ALLA DATA DI EMISSIONE DEL PRESENTE NOTIZIARIO. LE RACCOMANDAZIONI E I SUGGERIMENTI SOPRA RIPORTATI NON RAPPRESENTANO ALCUNA GARANZIA NON ESSENDO LE CONDIZIONI DI IMPIEGO SOTTO IL NOSTRO DIRETTO CONTROLLO. PER QUALUNQUE CHIARIMENTO O DELUCIDAZIONE IL NOSTRO PERSONALE TECNICO E' SEMPRE DISPONIBILE IN AZIENDA